


КРУГЛЫЕ ПРУТКИ



КРУГЛЫЕ ПРУТКИ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С РАЗМЕРАМИ И ДОПУСКАМИ

Диаметр	Допуски по диаметру	Длина	Масса
d (мм)	EN 10060	L (м)	1 п.м./кг
90	±1,3	3÷6 или точная в этих пределах с допуском резки +100/-0 мм	49,9
95			55,6
100			61,7
105	±1,5		68,0
110			74,6
115			81,5
120	± 2,0		88,8
125			96,3
130			104
135			112
140			121
145			130
150	± 2,5		139
155			148
160			158
165			168
170			178
175			189
180	± 2,5	200	
190		223	
200		247	
210	± 3,0	2÷6	272
225			312
250			385

Условия изготовления



в соответствии с PN-84/H-93000 - для прутков из стали обыкновенного качества
в соответствии с PN-85/H-93001 - для прутков из стали более высокого качества

ПРЯМИЗНА

- (90 ÷ 200) 2.5 мм/п.м.
- (210 ÷ 250) невыпрямленные

СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ

Прутки поставляются в состоянии: без термообработки, смягченные, нормализованные, термически улучшенные.

УПАКОВКА

Прутки поставляются в связках массой до 3,5 т

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ/СЕРТИФИКАТЫ

Приемные испытания проводятся на основании условий, определенных в соответствующих нормах Службами Контроля Качества Хуты Банковой и/или внешними представителями квалификационных и принимающих обществ, назначенных Клиентом. Результаты испытаний подтверждены сертификатами 3.1., 3.2. в соответствии с EN 10204.

МАРКИ СТАЛИ

Круглые прутки изготавливаются из углеродистой и легированной стали согласно норме EN 10025; EN 10083; EN10084; EN 10273, DIN 17243, а также в соответствии с другими нормами, согласованными при заказе. Марки стали указываются ниже в таблице.

№ п/п	№ нормы	МАРКИ СТАЛИ
1	PN-EN 10025-2	E295; E335; E360; S235JR; S235JO; S235J2; S275JR; S275JO; S275J2; S355JR; S355JO; S355J2; S355K2
2	PN-EN 10025-3	S275N; S355N
3	PN-EN 10083	C22E; C35E; C45E; C55E; C60E; 41Cr4; 34CrMo4; 42CrMo4
4	EN 10084	C10E; C15E; 16MnCr5; 20MnCr5
5	PN-EN 10273	P235GH; P250GH; P265GH; P295GH; P355GH; 16Mo3
6	DIN 2528	C21
7	DIN 17243	C22.8
8	PN-89/H-84023/07	R35; R45
9	PN-75/H-84024	K10, K18
10	DIN 1629 (Одобрение TÜV Hannover)	St37.0; St44.0; St52.0
11	DIN 17175 (Одобрение TÜV Hannover)	St35.8; St45.8
12	PN-H-93011/96	35; 28Mn6; 30G2F; 34CrMo4
13	VdTÜV 311-12-89 VdTÜV 342-06-96	34CrMo4
14	PN-93/H-92147 Правила приема морских обществ: PRS, LRS, GL, DNV, BV, ABS	A; B; D; AH32; AH36; DH32; DH36